

Revêtement de sol stratifié
Lamina BinyI^{PRO}**TYPE DE REVÊTEMENT** Revêtement de sol stratifié**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Epaisseur :	8 mm ± 0,50 mm	
Longueur :	lames : 1 285 mm / dalles : 635 mm ± 0,50 mm	
Largeur :	lames : 192 mm / dalles : 327 mm ± 0,10 mm	
Conditionnement :	lames : 9 unités / paquet (2,22 m ²) / dalles : 11 unités / paquet (2,28 m ²)	
Profilé :	grand côté : twin clic / petit côté : 1 clic 2go pure	
Chanfreins :	chanfreins en V sur 4 côtés	

CLASSEMENTS

Classement européen :	EN 13329	23 / 33
Classe de résistance à l'abrasion :	EN 13329	AC5 (≥ 6 000 rpm)
Classement Feu :	EN 13501-1	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	EN 13893	DS

TOLERANCE

Equerrage :	EN 13329	≤ 0,20 mm
Rectitude :	EN 13329	≤ 0,30 mm
Planéité transversale :	EN 13329	concave : ≤ 0,15 % - convexe : ≤ 0,20 %
Planéité longitudinale :	EN 13329	concave : ≤ 0,50 % - convexe : ≤ 1.00 %
Ouverture de joint :	EN 13329	moyenne : ≤ 0,15 mm - max : ≤ 0,20 mm
Désaffleure :	EN 13329	moyenne : ≤ 0,10 mm - max : ≤ 0,15 mm
Désalignement :	-	± 2 mm

PERFORMANCES TECHNIQUES

Résistance aux impacts :	EN 13329	petite bille ≥ 15 N - grosse bille ≥ 1 000 mm
Résistance aux rayures :	EN 13329	≤ MSR-B2
Résistance aux taches :	EN 13329	groupe 1 & 2 : classe 5 / groupe 3 : classe 4
Test de la chaise à roulettes :	EN 13329	aucun dommage, en conformité avec EN425
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	EN 13329	aucun dommage visible (test avec pied type 0)
Gonflement de l'épaisseur :	EN 13329	≤ 5 % ⁽¹⁾
Poinçonnement statique :	EN 13329	≤ 0,05 mm
Résistance à la décoloration	EN 13329	échelle des gris ≥ 4 échelle «Blue Wool» : 6
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	EN 13329	≤ 0,9 mm
Résistance à la jonction :	EN 13329	longueur ≥ 1 kN/m - largeur ≥ 2 kN/m
Résistance à l'arrachement :	EN 13329	≥ 1,25 N/mm ²
Résistance thermique :	EN 12667	0,073 (m ² K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	EN 12664	0,110 W/(m*K) ± 15%
Propriétés antistatiques :	EN 1815	≤ 2 kV (antistatique)

ENVIRONNEMENT

Emissions de formaldéhyde :	EN 717-1	Classe E1
-----------------------------	----------	-----------

GARANTIE

30 ans en usage résidentiel / 5 ans en usage commercial - voir conditions de garantie

⁽¹⁾ se référant à BinyI^{PRO} 12 mm

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

