

	Charme	Dream	Hermione	Inspiration	Love	Mirage	Origine
Composition	100 % polyamide	100 % polyamide	100 % SDO	100 % polyamide	100 % polyamide	100 % polyamide	100 % polyamide
Jauge	1/10	5/64	1/8	1/10	5/32	1/10	1/10
Nombre de points (p/m ²)	237 000	125 000	146 475	237 000	92 500	158 000	229 100
Poids de velours (g/m ²)	1 350	2 500	1 750	1 800	1 950	1 260	1 550
Poids total (g/m ²)	2 160	3 240	2 590	2 530	2 720	2 020	2 360
Epaisseur totale (mm)	13,5	19,5	16,5	17,5	17	12,5	13,5
Envers	Fusionbac	Fusionbac	Fusionbac	Fusionbac	Fusionbac	Fusionbac	Fusionbac
Largeurs	4 + 5 m*	4 m	4 m	4 m	4 + 5 m*	4 m	4 + 5 m*
Isolation au bruit d'Impact	ΔLw 33 dB	ΔLw 41 dB	ΔLw 35 dB	ΔLw 35 dB	ΔLw 35 dB	ΔLw 30 dB	ΔLw 34 dB
Comportement au feu	Cfl-s1 collé sur dossier incombustible	Cfl-s1 collé sur dossier incombustible	EN	Cfl-s1 collé sur dossier incombustible	Cfl-s1 collé sur dossier incombustible	Cfl-s1 collé sur dossier incombustible	Cfl-s1 collé sur dossier incombustible
Classification européenne selon NF EN 685							
Prods n°							
Emissions dans l'air intérieur**							

* Selon coloris

** Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).